
Amorphous Silicon Solar Cells Speccification アモルファスシリコン太陽電池 仕様


Model: AM-1417C

1. Outside dimensions 外形寸法

Light Receiving Side (受光面)

Overcoat Side (オーハ゛-コート面)





(dimension:mm)

Note Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚):1.1mm±0.1 Module Thickness (モジュール厚):1.3mmMAX Accepts normal soldering for bending (一般の半田を使用してリート* 線付けが可能です。)

2.Rated Specifications (at 25℃)

	I t e m	Specifications (Initial)
2.1	Open circuit voltage:Voc 開放電圧	Typical 2.5V at 200Lx FL
2.2	Short circuit Current:Isc 短絡電流	Typical 14.1μΑ at 200Lx FL
2.3	Operating Voltage & Operating Current:Vope-Iope 動作特性	Typical 1.4V - 3.1 μ A at 50Lx FL
		Minimum 1.5V - 9.0μA at 200Lx FL
		Typical 1.5V -13.3μA at 200Lx FL
2.5	Working temperature range:Topr 動作温度範囲	-10 to 60℃
2.6	Storage temperature range:Tstg 保存温度範囲	-20 to 70℃
2.7	Working illuminance range 使用照度範囲	~1000Lx

FL: White Fluorescent Light


アモルファスシリコン太陽電池 仕様


$M \circ d \circ I : A M - 1 4 1 7 C A$

1. Outside dimensions 外形寸法

Light Receiving Side (受光面)

Overcoat Side (オーハ゛ーコート面)





 $(\ \mathsf{d}\ \mathsf{i}\ \mathsf{m}\ \mathsf{e}\ \mathsf{n}\ \mathsf{s}\ \mathsf{i}\ \mathsf{o}\ \mathsf{n}\ :\mathsf{m}\ \mathsf{m})$

Lead Wire	s : AWG28
a : 5 1	b : 5 1

Note

Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚) : 1 . 1 mm \pm 0 . 1

Module Thickness (モジュール厚) : 1。3 mmMAX

Wire-Solder thickness: 2.5 mm MAX (including Module)

(リード線半田付け部厚)

2. Rated Specifications (at 25%)

	I t e m	Specifications (Initial)
2.1	Open circuit voltage:Voc 開放電圧	Typical 2.5V at 200Lx FL
2.2	Short circuit Current:Isc 短絡電流	Typical 14.1μΑ at 200Lx FL
2.3	Operating Voltage & Operating Current:Vope-Iope 動作特性	Typical 1.4V - 3.1μA at 50Lx FL
		Minimum 1,5V - 9,0μA at 200Lx FL
		Typical 1,5V -13,3μA at 200Lx FL
2.5	Working temperature range:Topr 動作温度範囲	-10 to 60 ℃
2.6	Storage temperature range: Tstg 保存温度範囲	-20 to 70℃
2.7	Working illuminance range 使用照度範囲	~ 1 0 0 0 L x


I - V Characteristics

REFERENCE

1.Model: AM-1417

2.Outside Dimension: 35.0mm × 13.9mm

FL:White Fluorescent Light



*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

Panasonic Solar Amorton Co.,Ltd.


出力の照度依存特性


REFERENCE


Dependence of Output on Illumination

1.Model: AM-1417

2.Outside Dimension: 35.0mm × 13.9mm







*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.


Panasonic Solar Amorton Co.,Ltd.


Dependence of Output on Temperature

1.Model: AM-1417

2.Outside Dimension: 35.0mm × 13.9mm

at 200Lx White Fluorescent Light





*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

Panasonic Solar Amorton Co.,Ltd.